

Węgiel aktywny formowany

Dane techniczne

Typ Węgiel antracytowy – formowany

Parametry Gwarantowane

pH	7,17
Wilgoć (%)	0,76
Popiół (%)	9,19
Powierzchnia właściwa metodą BET (m²/g)	966
Liczba jodowa (mg/g)	952
CTC (%)	min 60
Adsorpcja benzenu	min. 30
Twardość (%)	99,9
Gęstość: upakowana (g/l)	513
nasykowa (g/l)	477
Temperatura samozapłonu (°C)	Bez zapłonu do 450°C
Uziarnienie (mm)	1 mm 3 mm 4 mm

BODIM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów