

Węgiel aktywny

**antracytowy, formowany**

Zastosowanie: oczyszczanie powietrza,  
par, gazów

Uzyskany efekt: oczyszczone powietrze,  
pary lub gazy z LZO (VOC)



Parametry techniczne:

Typ:	Węgiel antracytowy – formowany
Rozmiar:	4 mm
Gęstość opakowania:	513 g/l
Gęstość nasypowa:	477 g/l
pH:	7,17
Wilgoć:	0,76%
Popiół:	9,19%
Powierzchnia właściwa:	966 m <sup>2</sup> /g
Liczba jodowa:	952 mg/g
CTC:	55%
Adsorbpcja benzenu:	30%
Temperatura samozapłonu:	450°C